

**ПАО УФАОРГСИНТЕЗ**

450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа
 Управление по качеству, Испытательный центр нефтехимической продукции, сырья и объектов окружающей среды
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21УФ03
 Лаборатория контроля качества продукции производства полипропилена

**ПАСПОРТ № 462-2021**

**БАЛЕН
 (ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА)**

ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм. 1-3

Марка	01270	Код ОКПД2	20.16.51.110
№ партии	462	Масса нетто	115,850 т
Дата изготовления	07.12.2021		
Дата отбора	07.12.2021		
Дата проведения испытаний	07.12.2021		

Обозначение НД, по которому отобрана проба ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм. 1-3

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Норма	Установлено анализом
1	Показатель текучести расплава (230 °С / 2,16 кг), г/10мин	ASTM D 1238	от 22 до 30	25,3
2	Разброс значений показателя текучести расплава в пределах партии %, %	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.5.5	не более 10	2
3	Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм и менее 2 мм, а также слипшиеся при условии слипания не более трех гранул, %	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.1.2	не более 3	0,6
4	Массовая доля летучих веществ, %	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.5.6	не более 0,09	0,04
5	Массовая доля изотактической фракции, %	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.5.8	не менее 94	95,4
6	Стойкость к термоокислительному старению при 150 °С по рецептуре 214, час	ТУ 2211-074-05766563-2015, п.5.9	не менее 360	гарантия

Примечание: 1) Показатель определяется расчетным методом.

Заключение: продукт соответствует ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм. 1-3

Не подлежит обязательной сертификации

Продукция выпущена под управлением Систем менеджмента, сертифицированных на соответствие требованиям: ISO 9001:2015 сертификат № 31100600 QM15, ISO 50001:2018 сертификат № 31100600 EMSt18, ISO 14001:2015 сертификат № 31100600 UM15, ISO 45001:2018 сертификат № 31100600 OHS18.

Область применения: для текстурированных и нетекстурированных нитей, тонких штапельных волокон, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек.

Характеристика пожаровзрывоопасности: гранулированный бален по ГОСТ 12.1.044 относится к группе твердых горючих материалов с высокой дымообразующей способностью. При нагревании балена в процессе переработки до температуры выше 150°С возможно образование летучих продуктов термодеструкции, содержащих согласно ГОСТ 12.3.030 уксусную кислоту, формальдегид, ацетальдегид и оксид углерода. При контакте с открытым огнем бален горит коптящим пламенем без взрыва с образованием расплава и выделением углекислого газа, паров воды, непредельных углеводородов и вышеуказанных продуктов термодеструкции. Взвешенная в воздухе сухая пыль балена взрывоопасна, при трении частиц накапливаются заряды статического электричества.

Правила транспортирования: бален транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Бален, упакованный в мешки, при загрузке в контейнеры по ГОСТ 15102 или ГОСТ 20435 перевозится в любых транспортных средствах. Допускается по согласованию с потребителем транспортировка насыпью в железнодорожных вагонах и автодорожных пневмоцистернах.

Правила хранения: бален хранят в закрытом сухом помещении, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30°С и относительной влажности не более 80 %. Перед переработкой мешки с баленом должны быть выжаты в производственном помещении не менее 12 часов. Допускается хранение балена у потребителя до 30 суток в установленных на наружных площадках металлических емкостях для хранения, исключая попадание влаги и загрязнение продукта.

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов: непригодные к переработке отходы не требуют обезвреживания, подлежат вывозу в места, согласованные с органами Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управлением Роспотребнадзора).

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Лаборант химического анализа 5 разряда - бригадир производственной бригады

(доверенность № 37/21 от 01.01.2021 г.)

Салимгареева М.В.

Дата оформления паспорта 08.12.2021

